

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

MOVINEL®



AS = Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам

Высокоглянцевый акриловый бесцветный лак с превосходной механической, химической и атмосферной стойкостью. Содержит добавки, увеличивающие твердость. Устойчив к микрповреждениям в виде царапин. Устойчив к образованию сколов. Легок в нанесении. Обладает очень хорошим розливом. Быстро сохнет. После сушки в ОСК не теряет свой первоначальный блеск. До полной полимеризации (3 – 5 дней) очень хорошо полируется. Используется для ремонта как легкового, так и коммерческого транспорта.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	47155201
	6 x 1,0 л	47155202
	4 x 5,0 л	47155204

MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 8800						
Упаковка:	Артикул:					
6 x 0,25 л	41947911					
6 x 0,5 л	41947901					
4 x 5,0 л	41947904					
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100		MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300		MOVINEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,5 л	41672261	6 x 0,5 л	41672661	6 x 0,5 л	41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	4 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100		MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300		MOVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	12 x 0,5 л	41672151	4 x 5,0 л	41672314	4 x 5,0 л	41672914
	4 x 5,0 л	41672114				
















ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
---	--	--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	0,973 г/мл
		2004/42/II B(e) (840) 470. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 470 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Финишные покрытия и лаки MOVINEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	MOVINEL базовое покрытие.	

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 2:1 БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

MOBIHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Пропорции смешивания по объему:	 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 1500 10% MOBIHEL разбавитель 2500
		 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 10% MOBIHEL разбавитель 2100
		 2 ч MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 1 ч MOBIHEL отвердитель 1300 10% MOBIHEL разбавитель 2300
	 Пропорции смешивания по весу:	 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 51 г MOBIHEL отвердитель 1500 14 г MOBIHEL разбавитель 2500
		 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 51 г MOBIHEL отвердитель 1100 / 8800 14 г MOBIHEL разбавитель 2100
 100 г MOBIHEL 2K HS бесцветный лак AS 51 г MOBIHEL отвердитель 1300 14 г MOBIHEL разбавитель 2300		
 Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C	
 Рабочая вязкость:	16 – 19 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Нанесение:	1,2 – 1,4 мм для рабочей вязкости 16 – 19 сек рекомендована дюза: 1,3 – 1,4 мм DIN 53211 Φ4 / 20°C 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		Количество слоев: 2 слоя = ок. 60 мкм
	 Межслойный интервал:	5 – 10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 – 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ	 При 20°C: 16 часов При 60°C: 30 мин	
	 ИК коротковолновая сушка: 8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см	
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	 Срок хранения: 5 лет	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>	