

# 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

**MOBHEL®**

**LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений**

Лак предназначен для окраски как металлических, так и пластиковых деталей: бампер, корпус зеркала, декоративные планки и т.д. Лак отличается высокой степенью матовости (5–15% блеска), высокой эластичностью, отличной механической и химической стойкостью. Лак совместим с остальными бесцветными лаками MOBHEL, что дает возможность получать различные степени матового эффекта.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 1,0 л	<b>Артикул:</b> 47056422				
<b>СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1100</b>		<b>MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1300</b>		<b>MOBHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 1500</b>	
	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41672261	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41672661	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41672701
	6 x 1,0 л	41672222	6 x 1,0 л	41672602	4 x 5,0 л	41672714
	4 x 2,5 л	41672203				
	4 x 5,0 л	41672214				
	<b>MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4100</b>		<b>MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4300</b>		<b>MOBHEL 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ 4500</b>	
<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41958381	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 47774901	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 47088821	
<b>MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100</b>		<b>MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2300</b>		<b>MOBHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2500</b>		
<b>Упаковка:</b> 12 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 41672151	<b>Упаковка:</b> 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672314	<b>Упаковка:</b> 4 x 5,0 л	<b>Артикул:</b> 41672914	
	4 x 5,0 л	41672114				

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  
С.И.З.**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Цвет:** прозрачный

**Плотность:** 1,035 г/мл



2004/42/II В (е) (840) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Финишные покрытия и лаки MOBHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.

# 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

## MOBIHEL®

ТИП ПОДЛОЖКИ

MOBIHEL базовое покрытие

### HS версия

ПОДГОТОВКА  
СМЕСИ



Пропорции  
смешивания  
по объему:

18°C  
5°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4500  
30% MOBIHEL разбавитель 2500

27°C  
18°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4100  
30% MOBIHEL разбавитель 2100

35°C  
27°C

3 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL HS отвердитель 4300  
30% MOBIHEL разбавитель 2300



Пропорции  
смешивания  
по весу:

18°C  
5°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4500  
35 г MOBIHEL разбавитель 2500

27°C  
18°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4100  
35 г MOBIHEL разбавитель 2100

35°C  
27°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
33 г MOBIHEL HS отвердитель 4300  
35 г MOBIHEL разбавитель 2300

### MS версия

ПОДГОТОВКА  
СМЕСИ



Пропорции  
смешивания  
по объему:

18°C  
5°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL отвердитель 1500  
20% MOBIHEL разбавитель 2500

27°C  
18°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL отвердитель 1100  
20% MOBIHEL разбавитель 2100

35°C  
27°C

2 ч MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
1 ч MOBIHEL отвердитель 1300  
20% MOBIHEL разбавитель 2300



Пропорции  
смешивания  
по весу:

18°C  
5°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
48 г MOBIHEL отвердитель 1500  
26 г MOBIHEL разбавитель 2500

27°C  
18°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
48 г MOBIHEL отвердитель 1100  
26 г MOBIHEL разбавитель 2100

35°C  
27°C

100 г MOBIHEL 2K HS лак матовый low VOC  
48 г MOBIHEL отвердитель 1300  
26 г MOBIHEL разбавитель 2300

# 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МАТОВЫЙ LOW VOC

**MOBHEL®**

<b>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</b>		<b>Жизнеспособность смеси:</b>	3 часа / 20°C
		<b>Рабочая вязкость:</b>	17 – 19 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		<b>Нанесение:</b>	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		<b>Количество слоев:</b>	2 полных слоя = 50 – 60 мкм
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>		<b>При 20°C:</b>	16 часов
		<b>При 60°C:</b>	40 – 45 мин
		<b>ИК коротковолновая сушка:</b>	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см

Степень блеска				Факторы, влияющие на степень блеска		
Смешиваемые лаки	Полумат. ок. 40%	Полуглянц. ок. 60%	Глянц. ок. 80%	Показатель	степень блеска выше	степень блеска ниже
2K HS лак матовый low VOC	87 г	80 г	70 г	интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
2K HS 2:1 лак DH low VOC	13 г	20 г	30 г	толщина пленки	более толстая	менее толстая
2K HS лак матовый low VOC	83 г	70 г	60 г	отвердитель	медленный	быстрый
2K HS 2:1 лак Anti Scratch	17 г	30 г	40 г	разбавитель	медленный	быстрый
2K HS лак матовый low VOC	85 г	80 г	70 г	рабочая вязкость	высокая	низкая
2K HS 2:1 лак FG AS	15 г	20 г	30 г	способ высыхания	ускоренная сушка в ОСК	естественная сушка
				содержание сухого остатка в отвердителе	выше	ниже

<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b>	12 мес
--------------------------------	---	-----------------------	--------

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае ожога/парушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>
------------------------------	---

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)