


артикул	цвет	упаковка
48076401	MIX	9 x 0,75 кг
48076502	Black	9 x 0,86 кг
48074001	Отвердитель 2К полиуретановых однослойных биндеров	6 x 0,15 л
Тип:	акрил-изоцианатный	
Блеск:	полуглянцевый	
Вязкость:	тиксотропная	
Плотность основного продукта:	1,3–1,4 кг/л	
Концентрация сухого вещества:	по объему: 62% по весу: 71%	
VOC:	2004/42/IB(d)(420)330. VOC готового к использованию (г/л) = макс. 330	
Теоретический расход готовой смеси:	5–7,5 м ² / л	

Покрытие полиуретановое однослойное двухкомпонентное структурного вида обладает высокой атмосферной, химической, механической и УФ устойчивостью. Предназначается для защиты строительной и сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, стальных конструкций различного типа, транспортных средств PV и LCV (фургоны, грузовики, автодома), речных и морских судов, а также для промышленной покраски, где требуется высокая механическая, химическая и атмосферная стойкость лакокрасочного покрытия.

Для получения специального эффекта можно добавить одну из паст GRAVIHEL металллик (21, 22 или 23) в размере 10–20%. Для выразительного эффекта рекомендуем применить пасту GRAVIHEL 22 крупный алюминий или GRAVIHEL 23 очень крупный алюминий. Рекомендуемое соотношение между биндерами и пастами составляет 85:15. Для лучшей укрывистости рекомендуется соотношение 75:25. Все дальнейшие данные основаны на соотношении 85:15.

Состав идентичен структурному биндеру Gravihel 430, оформленному в евробаллон для комфортного нанесения антигравийным пистолетом. Можно использовать готовый черный или колеровать MIX. Можно наносить одним толстым слоем. Прямая адгезия к глянцу, пластику, алюминию, оцинкованной поверхности.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обезжирить GRAVIHEL антисиликоновым очистителем, арт.: 48073704, 5 л
Для лучшей адгезии, рекомендуем заматировать серым скотч-брайтом



СМЕШИВАНИЕ:

Black: 1 евробаллон Armor Skin + Отвердитель
MIX: 1 евробаллон Armor Skin + Пасты по рецепту из программы + Отвердитель
Разбавление: не требуется



ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ:
3 мин



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
4 ч при 20°C



НАНЕСЕНИЕ ПИСТОЛЕТОМ для АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ:

арт.: 410010, арт.: 410011
2–4 бар
Разбавление: не требуется
Максимальная толщина одного слоя: 150 мкм



НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНЫМ ПИСТОЛЕТОМ:

Дюза: 1,7–2,0 мм
2–3 бар



Разбавление: +5% GRAVIHEL разбавитель 2К полиуретановых однослойных биндеров
арт.: 48072902 (1 л), арт.: 48072904 (5 л)
Максимальная толщина одного слоя: 100 мкм



НАНЕСЕНИЕ:
Наносить 1–3 слоя
Межслойная выдержка: 15–20 мин при 20°C



МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:
до 300 мкм



ВОЗДУШНАЯ СУШКА:

сухое к пыли / 20°C = 30 мин
сухое на ощупь / 20°C = 5 ч



СУШКА В КАМЕРЕ ПРИ 60°C:

60 мин



СУШКА:

8–12 мин на коротких волнах



ВНИМАНИЕ! Использовать средства защиты



СРОК ХРАНЕНИЯ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ: 2 года