





1К ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBHEL®

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозионная защита. Совместим с любым MOBHEL грунтом-наполнителем. Имеет более тонкую структуру по сравнению с 1К Грунтом-наполнителем аэрозольным. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл Артикул: 48079206А – белый 40926402А – серый 40707102А – оливковый 48079306А – черный
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Количество слоев: 1 – 2 слоя = 10 – 15 мкм  Межслойный интервал: 3 – 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ	 При 20°C: сушка «на отлип»: 1 – 2 слоя до 15 мин полное высыхание: 1 час
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	 Нанесение: Грунты-наполнители MOBHEL. При толщине пленки 1К грунта более 15 мкм все финишные покрытия MOBHEL. При необходимости получить более толстослойное наполняющее покрытие воспользуйтесь аэрозольным MOBHEL 1К грунтом-наполнителем вместо аэрозольного MOBHEL 1К грунта*.

* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но в случае локального ремонта допускается окраска непосредственно на 1К праймер low VOC.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)