





















Техническая информация (03/22)

## MOBIHEL 1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY

- Однокомпонентный грунт-наполнитель
- Легко использовать
- Быстрая сушка: 30 мин / 20 C
- Адгезия к стальной и алюминиевой поверхности
- Оцинкованная поверхность требует предварительной обработки MOBIHEL PRIMER.
- Подходит для последующей покраски любыми эмалями MOBIHEL.
- Цвет: серый

|                               |    |    |    |
|-------------------------------|---|---|---|
| <b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b> |  P220 - P280                                |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО  |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО  |
|                               |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО |  P220 - P280                               |  P220 - P280                               |
|                               |   |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО |
|                               |   | MOBIHEL ПРАЙМЕР   |   |
|                               |   |   |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>Рабочая вязкость:</b><br>DIN 53211 Ф4 мм /20°C    | 22-26 сек.<br><br>40 - 60% MOBIHEL QDRY РАЗБАВИТЕЛЬ<br>ВЕСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ |
|  | <b>Распыление:</b>                                   | 1,6-1,8 мм<br>2-2,5 бар   |
|  | <b>Количество слоев:</b><br><b>Толщина покрытия:</b> | 2<br>80 - 90 мкм  |
|  | <b>Выдержка/выпаривание:</b>                         | 8 - 10 мин. /20°C   |
|  | <b>Время сушки при 20°C:</b>                         | 30 мин.   |

|   |                              |                                   |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Сухое шлифование:</b>     | P400 - P600                       |
|  | <b>Мокрое шлифование:</b>    | P600 – P1200                      |
|  | <b>Дальнейшая обработка:</b> | Любой лак или эмаль марки MOBIHEL |
|  | <b>Срок хранения:</b>        | 12 месяцев                        |

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2021-2 (04.02.2021)