

# COLOMIX

# 2K ACRYL

## AUTOLACK FERTIGTON CE

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Глянцевое высококачественное покрытие для финишной покраски легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и других транспортных средств, а также для покраски металлических изделий различного назначения.

*Simplicity is the  
soul of efficiency.*



УПАКОВКА

Упаковка:  
6 x 0.8 кг

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ CE

Упаковка: 12 x 0.14 кг  
Индекс: 40092701

COLOMIX 2K РАЗБАВИТЕЛЬ CE

Упаковка: 6 x 1.0 кг  
Индекс: 40092802


ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: COLOMIX COLOUR FAN

Тип: Акриловое связующее



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80%.

ТИП ПОДЛОЖКИ

COLOMIX 2K вторичные грунтовки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить COLOMIX SILIKON ENTFERNER. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2K вторичной грунтовкой во избежание проникания пероксида в финишное покрытие.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ



Тщательное перемешивание



Объемное соотношение смешивания:

COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ CE  
Жизнеспособность смеси: 5 h/20 °C



Весовое соотношение смешивания:

8:1  
COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ CE  
Жизнеспособность смеси: 5 h/20 °C









Рабочая вязкость:

20–22 s DIN 53211 ф4/20 °C  
COLOMIX 2K РАЗБАВИТЕЛЬ CE  
20–25 %



Проверка цвета:

Перед покрасочными работами следует проверить соответствие цвета с нанесением эмали на тестовую карточку.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Распыление:	1,3 - 1,4 мм 2 - 2,5 бар
		Число слоев: Толщина покрытия:	2 - 3 слоя 50 - 60 мкм
		Межслойный интервал:	10 мин.
ВРЕМЯ СУШКИ		при 20 °С: при 60 °С:	16 час 30 мин (температура детали)
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин Расстояние до детали = 70 - 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	3 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. Не допускать попадания в окружающую среду. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в удобном для дыхания положении. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO2. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в плотно закрытой таре. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

Version 03 - 19