

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (08/2018)

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНДЕР 401 401 - 005 ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

Назначение: Высококачественное отделочное покрытие обладает высокой атмосферной, механической и химической стойкостью, устойчивое к воздействию УФ-лучей и отвечает самым требовательным условиям эксплуатации.

Рекомендуемое соотношение между связующим и пастами составляет 80:20. В случае дополнительных требований по повышению укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 75 : 25. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 80:20.

Подложка:
GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 50 RAL

Тип:
Акрил - изоцианат

Блеск:
высокоглянцевый

Вязкость при поставке:
DIN4 /20°C = 140 – 150 сек,


Плотность компонента А:
1,0 – 1,084 кг/л

Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
По объему 50%
По весу: 70%

VOC:
2004/42/II Б (д)(420)418
VOC готовые к использованию (г/л)= макс.418

Теоретический расход:
9 - 10 м²/л

Цвет:
GRAVIHEL COLOR TOOLS



2:1 + 0 – 5%
**GRAVIHEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
БИНДЕРОВ EXTRA
GRAVIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К
ПОЛИУРЕТАНОВОГО
БИНДЕРА**


Смешивание по объему
Pot life / 20°C = 2 часа



18 – 20 сек.
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,3 мм
2 – 3 бар (в зависимости от типа
распылительного устройства)
2-3 слоя = 50 - 60 мкм



между слоями 10 минут /20°C



сухое на пыль /20°C = 20 минут
сухое на ощупь /20°C = 5 часов
60°C = 30 мин



8 – 12 мин на коротких волнах

GRAVI HEL



0 - 5%
**GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К
ПОЛИУРЕТАНОВОГО
БИНДЕРА**
0,23 – 0,33 мм
80 – 200 бар



Срок хранения:
2 года

При низкой рабочей температуре рекомендуется использовать отвердитель **GRAVINEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ БЫСТРЫЙ** и разбавитель **GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА БЫСТРЫЙ**

Для обеспечения качественного растекания краски в летнем сезоне рекомендуется использовать отвердитель **GRAVINEL ОТВЕРДИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВЫХ БИНДЕРОВ МЕДЛЕННЫЙ** и разбавитель **GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА МЕДЛЕННЫЙ**