

# 1К ГРУНТ EP АЭРОЗОЛЬНЫЙ

**MOBHEL®**

Эпоксидный грунт в аэрозольной упаковке используется при локальных ремонтах малой площади. Удобен в использовании. Быстрая последующая обработка. Хорошая антикоррозийная защита. Только для профессионального использования!

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 41675503A – серый
ТИП ПОДЛОЖКИ	<p>Стальные панели, зашлифованные. Гальванизированная/оцинкованная сталь или мягкий алюминий, очищенный и зашлифованный. Хорошо зашлифованное старое или оригинальное покрытие. Оригинальный заводской праймер. UP-GF подложки, без смазки для пресс форм, очищенные и зашлифованные. Поверхности, зашпатлеванные полиэфирными материалами и окончательно зашлифованные. Особое указание: данный грунт нельзя наносить на PVB (кислотные) грунты.</p>	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.		
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 <p><b>Перед применением тщательно встряхнуть 2 мин</b> <b>Слегка стряхнуть снова перед нанесением каждого слоя</b></p>	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<p><b>Количество слоев:</b> 1 – 2 слоя. Расстояние до поверхности: не менее 20 см <b>Рекомендованная толщина:</b> 10 – 15 мкм толщина сухой пленки</p>
		<p><b>Межслойный интервал:</b> 3 – 5 мин</p>
		<p><b>Температура применения:</b> не ниже +15°C</p>
ВРЕМЯ СУШКИ		<p><b>При 20°C:</b> сушка: 10 – 15 мин</p>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		<p><b>Последующие покрытия:</b> Все выравнивающие грунты или эмали MOBHEL</p>

# 1К ГРУНТ EP АЭРОЗОЛЬНЫЙ

**MOBHEL®****ОЧИСТКА**

После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала

**ШЛИФОВАНИЕ**

**Сухое шлифование:** С помощью эксцентриковой шлифовальной машинки с пылеудалением P400 – P500



**Мокрое шлифование:** P800 – P1000



Ограничение ЕС для данного продукта (продукт категории IIВ.с) в готовом к применению состоянии максимум. 840 гр/л – VOC

**Особые указания:**

Соответствующая информация по Безопасности и Предупреждения отображаются на этикетке аэрозольного баллона, которые необходимо соблюдать.

Утилизация пустых аэрозольных баллончиков согласно законодательства страны применения.