











Техническая информация (10/20)

COLOMIX 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК Y18

- Короткое время высыхания
- Высокая твердость покрытия
- Легко наносится
- Повышенный уровень глянца
- Хорошо растекается

ПОДЛОЖКА	COLOMIX BASISLACK
-----------------	-------------------

	Объемное соотношение смешивания:	COLOMIX 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК Y18 COLOMIX 2:1 2К АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ Y18	2 части 1 часть
	Весовое соотношение смешивания:	COLOMIX 2:1 HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК Y18 COLOMIX 2:1 2К АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ Y18	100 г 50 г
	Жизнеспособность смеси при 20 °С:	4 часа	
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф 4мм/ 20°С	15 - 17 с	
	Нанесение:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	Количество слоёв: Толщина плёнки:	2 50 - 60 мкм	
	Выпаривание:	5 мин/20°С между слоями 10 - 15 мин/20°С перед сушкой в ОСК	
	Время сушки при 20°С: Время сушки при 60°С:	16 ч 30 мин (температура на поверхности детали)	
	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см	

	Срок хранения:	3 года
---	-----------------------	--------

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.