

COLOMIX

SPACHTEL

GLASSFASER




*The most complicated
skill is to be simple.*

COLOMIX ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМИ ВОЛОКНАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная со стекловолокном предназначена для выравнивания больших неровностей и перфорации от ржавчины (до 1 см²) на стальной поверхности. В процессе шлифования шпатлевки может произойти подъем отдельных волокон, поэтому, для получения гладкой поверхности, необходимо после шлифования нанести тонкий слой мягкой шпатлевки **COLOMIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА**



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| УПАКОВКА | Упаковка: 12 x 0.5 кг 6 x 1.6 кг | Индекс: 40091101 40091102 |
| ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |  | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | COLOMIX GLASFASERSPACHTEL HÄRTER COLOMIX ШПАТЛЕВКА СО ОТВЕРДИТЕЛЬ СТЕКЛЯННЫМИ ВОЛОКНАМИ | |
| | Цвет: Тип: Плотность: | зеленый ПЭ связующее 1,687 г/л |
| |  | красный пероксид 1,2 г/л 2004/42/II B(b) (250) 170 В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 170 г/л. |
| ТИП ПОДЛОЖКИ | Стальная жесть Алюминиевая жесть Оцинкованная жесть ПЭ шпатлевки 2K вторичные грунтовки | |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Перед нанесением шпатлевки поверхность тщательно отшлифовать и очистить COLOMIX АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО LOW VOC. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2K вторичной грунтовкой во избежание проникания пероксида в финишное покрытие. | |
| ПОДГОТОВКА СМЕСИ |  | Соотношение смешивания: 100 g COLOMIX ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМИ ВОЛОКНАМИ 2 g VP ОТВЕРДИТЕЛЬ |
| |  | Жизнеспособность смеси: 3 - 6 мин / 20°C |
| |  | Тщательное перемешивание |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ |  | |
| ВРЕМЯ СУШКИ |  | при 20°C: 20 - 30 мин |

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| |  | ИК коротковолновая сушка: | 5 мин расстояние до заготовки: 70 - 80 см |
| ШЛИФОВАНИЕ |  | Сухое шлифование: | Грубое шлифование: P80 → P120 |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ |  | COLOMIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА | |
| ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА |  | Дальнейшая обработка | COLOMIX 2K вторичные грунтовки |
| СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ |  | Срок хранения: | 18 месяцев |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | <p>Перед использованием получить специальные инструкции. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При воздействии или подозрении на воздействие обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p> | | |

Version 04 - 19