

COLOMIX

2:1 2K HIGH SOLID KLARLACK KRATZFEST

*Nothing is more
simple than greatness;
indeed, to be simple
is to be great.*



COLOMIX 2:1 HS 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ANTI SCRATCH

ПРИМЕНЕНИЕ:

Высокоглянцевый лак для ремонта легковых автомобилей, а также финишной покраски кузовов автомобилей, автобусов, грузовиков и других металлических изделий. Высокая концентрация сухого остатка обеспечивает отличную механическую и химическую стойкость покрытия и стабильный высокий блеск. Лак обладает отличными аппликационными свойствами и превосходной вертикальной стабильностью. Лак совместим с базами на растворителях и на основе воды.

УПАКОВКА	Упаковка:	Индекс:
	6 x 1 л	48092902
	4 x 5.0 л	48092904

**COLOMIX 2:1 2K ACRYL HÄRTER STANDARD
COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 НОРМАЛЬНЫЙ**






СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИ.	Упаковка:	Индекс:
	6 x 0.5 л	43875601 / 43875621
	6 x 1.0 л	43875602
	4 x 2.5 л	43875603
	4 x 5.0 л	43875604

**COLOMIX 2:1 2K ACRYL HÄRTER KURZ
COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 СКОРЫЙ**


СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИ.	Упаковка:	Индекс:
	6 x 0.5 л	45004501 / 45004521
	6 x 1.0 л	45004512

**COLOMIX 2:1 2K ACRYL HÄRTER LANG
COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 МЕДЛЕННЫЙ**

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИ.	Упаковка:	Индекс:
	6 x 0.5 л	47900301
	4 x 2.5 л	47900303


ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА	    
---------------------------------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	бесцветный
	Тип:	Акриловое связующее
	Плотность:	0,97 g/ml

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		<p>2004/42/II В (е) (840) 520</p> <p>В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/ВОС) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/ВОС нашего материала составляет 520 г/л.</p>
-------------------------------	---	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		<p>2К материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80%</p>
-------------------------------	---	---

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<p>Объемное соотношение смешивания</p> <p>2 ч COLOMIX 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1 ANTI SCRATCH 1 ч COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 НОРМАЛЬНЫЙ/ МЕДЛЕННЫЙ/СКОРЫЙ</p>
------------------	---	--

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<p>Весовое соотношение смешивания:</p> <p>100 г COLOMIX 2K HS БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2:1 ANTI SCRATCH 49 г COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 НОРМАЛЬНЫЙ/ СКОРЫЙ 51 г COLOMIX 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 2:1 МЕДЛЕННЫЙ</p>
------------------	---	---

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		<p>Жизнеспособность смеси: 1 - 2,5 часа/ 20°C в зависимости от отвердителя</p>
------------------	---	---

		Рабочая вязкость:	18 - 22 сек. DIN 53211 Ф4 / 20°C
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Распыление:	HVLP /RP 1,3 - 1,4 мм 2 - 2,5 бар
		Число слоев: Толщина покрытия:	2 DFT: 50 - 60 мкм
		Выдержка/выпаривание:	5 мин/ 20°C - межслойный интервал 10 – 15 мин/20°C – перед сушкой в духовке
ВРЕМЯ СУШКИ		при 20°C: при 60°C:	16 часов 30 мин (температура детали)
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин Расстояние до детали = 70 - 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	5 лет
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Не допускать попадания в окружающую среду. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO2. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		

Version 04 - 19