










Техническая информация (04/21)

S4M АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ

- Однокомпонентная алкидная заполняющая грунтовка обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту.
- Легкое применение и быструю сушку (20–30 мин при 20 °С).
- Шлифование не требуется.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	FE	 P220–280	 Антисиликоновое чистящее средство
----------------------------	----	--	---

		
 25-35% any NITRO THINNER	Соотношение смешивания:	25–35 % Любые Нитро Разбавитель
 20-25 s DIN 53211 Ф4 мм/20 °С	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4мм/20 °С	20–25 сек
 1,3-1,4 mm 2-2,5 bar 2c 20-30 µm	Нанесение: Количество слоёв: Толщина плёнки:	1,3–1,4 мм 2–2,5 бар 2 20–30 мкм
 5 min/20 °C (between layers)	Выпавание:	5 мин/20 °С между слоями
 20 °C: 20-30 min	Время сушки при 20 °С:	20–30 мин
 20 °C	Срок хранения:	2 года



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.