

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DIABOLIC MATT Акриловый лак 2:1



ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

DIABOLIC MATT 2:1 - Акриловый матовый лак.
DIABOLIC GLOSSY 2:1 - Акриловый бесцветный лак с высоким уровнем блеска.
Отвердитель 1:2 для акрилового лака DIABOLIC.
Сопутствующий продукт: разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный двухкомпонентный акриловый матовый лак. Предназначен для специализированного ремонта элементов кузова, которые не требуют глянцевой поверхности. Использование матового лака позволяет приобрести равномерную матовую поверхность. Обеспечивает прочное и долговечное покрытие.

- ✓ Обладает хорошей растекаемостью.
- ✓ Придает поверхности оригинальный матовый внешний вид.
- ✓ Высокая прочность покрытия.

Цвет - бесцветный.
Уровень блеска – мат.

Матовый лак DIABOLIC MATT можно смешивать с лаком DIABOLIC GLOSSY.
В зависимости от пропорций смеси получим различную степень матовости.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 593,7 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС II B), которая для этой категории продуктов (e) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на:







- ✓ базовые краски


- ✓ старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

Для матирования рекомендуем:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Применение						
	<p>Пропорции смешивания по объему</p> <table border="0"> <tr> <td>Лак DIABOLIC</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель DIABOLIC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>10%</td> </tr> </table>	Лак DIABOLIC	2	Отвердитель DIABOLIC	1	Разбавитель	10%
Лак DIABOLIC	2						
Отвердитель DIABOLIC	1						
Разбавитель	10%						
	<p>Рабочая вязкость 16÷18 сек. при 20°C.</p>						
	<p>Жизнеспособность смеси Около 7 часов при 20°C.</p>						
	<p>Количество слоев 2 полных слоя, толщина сухого слоя 50÷60 мк.</p> <p>Покрасочный пистолет RP Сопло: 1.3÷1.4 мм Давление на входе: 2,0÷2,2 бар</p> <p>Покрасочный пистолет RP Сопло: 1.3÷1.4 мм Давление на входе: 2,0 бар</p>						
	<p>Время испарения</p> <p>Между слоями: 10÷15 минут</p>						

	Время отверждения Пылесухость 20°C: 30 минут Сухость при прикосновении 20°C: 24 часа Матовые поверхности не полировать!
	Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.

ЭФФЕКТ МАТОВОСТИ

Уровень матовости	Смесь лаков (перемешать перед добавлением отвердителя)		Отвердитель DIABOLIC	Разбавитель 10% Для акриловых продуктов
	DIABOLIC MAT	DIABOLIC GLOSSY		
МАТОВЫЙ	100 мл	-----	50 мл	15 мл
ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА	90 мл	10 мл	50 мл	15 мл
ПОЛУГЛЯНЕЦ	75 мл	25 мл	50 мл	15 мл
ГЛЯНЕЦ	-----	100 мл	50 мл	15 мл

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 8,0÷9,0 м² при толщине сухого слоя 50÷60 мк.

ПОЛИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Матовые поверхности не полировать!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты по нанесению лака достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в «Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ:

- 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!*
- 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!*

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый Лак DIABOLIC GLOSSY 2:1 – 12 месяцев от даты производства

Акриловый Лак DIABOLIC MATT 2:1 – 12 месяцев от даты производства

Отвердитель для Акрилового DIABOLIC – 9 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения.

Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша